

NEUTRÁLIS SZILIKON EXPRESSZ

1 / 2 Oldal

ÉPÍTŐIPARI- ÉS ÜVEGEZÉSI SZILIKON

Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 5 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség (*)	2 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	<2 %
Keménység	25±5 Shore A
Fajsúly	1,03 g/ml (transzp.), 1,25 g/ml (színezett)
Hőmérsékleti ellenállás	-50°C-től +120°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>80%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	0,38 N/mm ² (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	1.6 N/mm ² (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	>800 % (DIN 53504)

Termék:

A neutrális szilikon egy kiváló minőségű, semleges, Elasztikus, egy komponenses szilikon-tömítőanyag.

Csomagolás:

Szín: transzparens
Kiszérelés: 280 ml-es kartus

Tulajdonságok:

- gyors bőrsődés 30 perc után víz-és porálló
- gyors kötés
- UV álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Alacsony modulusú
- Korrózió mentes

Felületek:

Típus: valamennyi szokásos felület
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes
Előkészítés: a porózus felületek alapozása Primer 150 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot), nem porózus felületekhez alapozó nem szükséges.
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazások:

- Minden szokásos építőipari fugákhoz.
- Üvegezési munkálatokhoz.
- Különböző dilatációs fugákhoz ahol nagy
- PVC, UPVC és üveg közötti tömítésre

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm
Maximális szélesség: 30 mm
Minimális mélység: 5 mm
Javaslat: 2 x mélység = szélesség

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



NEUTRÁLIS SZILIKON EXPRESSZ

2 / 2 Oldal

Alkalmazás:*Módszer:* tömítő pisztoly*Alkalmazási hőmérséklet:* +1°C-től +30°C-ig*Tisztítás:* benzinnel közvetlenül a használat után*Megmunkálás:* szappanos víz a bőrösödés előtt*Javítás:* Silirub Cleanroom alkalmazásával.**Címketartalom:**

Szimbólum: nincs

R-mondat: nincs

S-mondat: nincs

Megjegyzések:

- Vegyileg teljesen semleges.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénéit.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.